oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

REVLANE SILOXANÉ TF 1.0 / TG 1.6

Revlane Siloxané enduit ignifugé



- Enduit de parement organique ignifugé
- Large gamme de teintes : nuancier de 200 teintes
- Excellente résistance aux intempéries
- Très bonne résistance à l'encrassement
- Application manuelle ou mécanique, aspect taloché

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant acrylique et siloxane en dispersion aqueuse
Classement	Classe D3 (NF T34-722) ; Famille II – cat. 2b/3
MVA	1 850 ± 100 kg/m³
Taux de COV	40 g/l max
Granulométrie maximale	TF 1.0 : 1,0 mm ; TG 1.6 : 1,6 mm
Consommation	TF 1.0 : 2,2 à 2,5 kg/m² ; TG 1.6 : 2,7 à 3,0 kg/m²
Perméabilité vapeur / eau	V2 / W3
Réaction au feu	A2–s1, d0
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Conditionnement	Seau en plastique de 25 kg
Conservation	24 mois
Réf	133768 (TF 1.0) / 133769 (TG 1.6)

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

