oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

CALCILISSE

Calcilisse enduit à la chaux



- Aspect lisse (taloché éponge)
- Finition à la chaux aérienne
- Grand confort d'application
- Toutes façades : isolées ou non, en neuf et en rénovation
- Peut être descendu au niveau du sol fini
- Nuancier de 24 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Chaux aérienne, liant hydraulique, charges minérales
MVA du mortier frais	1 600 ± 100 kg/m³
Granulométrie maximale	0,8 mm
Dosage en eau	5,5 à 5,7 litres par sac de 25 kg
Consommation ITE PARISO	3,0 à 4,0 kg/m²
Consommation façades	4,0 à 5,0 kg/m²
Classe / compression / absorption	CR / CS1 / Wc2
Réaction au feu	A2 - s1, d0
Émissions air intérieur	A+
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 24 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133713

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.