oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN 99. REBOUCHEUR

Semin 99 enduit de rebouchage



- 99,2 % de matières premières d'origine naturelle, 0 % de résines synthétiques
- 500 fois moins de COV que le seuil A+, EMICODE EC 1 PLUS
- Bonne glisse et peu de retrait
- Trous, fissures et saignées sur murs et plafonds intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon, cellulose
Temps de prise	30 minutes
Épaisseur d'application	Jusqu'à 2 cm par passe
Temps de séchage	8 à 12 heures
Consommation	1 kg/m²/mm d'épaisseur
Gâchage	2,5 L / sac 5 kg ; 7,5 L / sac 15 kg
Température d'application	+8 à +35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Conditionnement (fiche)	Sac 15 kg, sachets 5 kg et 1,5 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN 99. REBOUCHEUR

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

