oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN CUISINE & SALLE DE BAIN

Semin rebouchage Cuisine & Bain



- Haute adhérence sur carrelage sans primaire
- Forte résistance à l'humidité
- Sans solvant, nettoyage à l'eau
- Rénovation et rebouchage des cuisines et salles de bain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau
Épaisseur d'application	Jusqu'à 3 mm en une passe
Consommation	Environ 1,5 kg/m²/mm
Temps de séchage	24 à 48 heures en moyenne
Granulométrie	Jusqu'à 0,6 mm
Extrait sec / pH	78 % / neutre
Température d'application	8 à 35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Classification AFNOR NF T 36.005	Famille IV - Classe 4B
Conditionnement (fiche)	Seaux de 1 et 5 kg, tube de 330 g
Stockage	6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	SEMIN CUISINE & SALLE DE BAIN

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.