oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# SEMIN CUISINE & SALLE DE BAIN

## Semin rebouchage Cuisine & Bain




- Haute adhérence sur carrelage sans primaire
- Forte résistance à l'humidité
- Sans solvant, nettoyage à l'eau
- Rénovation et rebouchage des cuisines et salles de bain

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau |
| **Épaisseur d'application** | Jusqu'à 3 mm en une passe |
| **Consommation** | Environ 1,5 kg/m²/mm |
| **Temps de séchage** | 24 à 48 heures en moyenne |
| **Granulométrie** | Jusqu'à 0,6 mm |
| **Extrait sec / pH** | 78 % / neutre |
| **Température d'application** | 8 à 35 °C |
| **Adhérence** | Conforme à NF T 30 608 |
| **Classification AFNOR NF T 36.005** | Famille IV - Classe 4B |
| **Conditionnement (fiche)** | Seaux de 1 et 5 kg, tube de 330 g |
| **Stockage** | 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs |
| **Réf** | SEMIN CUISINE & SALLE DE BAIN |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.