oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN REBOUCHEUR (R)

Semin R reboucheur rapide



- Très peu de retrait
- Séchage rapide, redoublement après 4 h
- Toutes épaisseurs
- Ponçage facile
- Teneur en COV < 1 g/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose
Temps d'utilisation	20 minutes
Temps de redoublement	4 h
Mise en peinture	24 h après séchage complet
Gâchage	2,5 L / sac 5 kg ; 7,5 L / sac 15 kg
Consommation	1 kg de poudre comble 1 L
Densité pâte	1,6 kg/L
Adhérence	> 0,5 MPa (EN 16566)
Température d'application	+8 à +35 °C
Conditionnement (fiche)	Sac de 15 kg, sachet de 5 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN REBOUCHEUR

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

