oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FIBRELASTIC

Semin Fibrelastic enduit souple



- Élasticité permanente : suit les déformations du support sans fissurer
- Spécial fissures vivantes
- Prêt à l'emploi, intérieur et extérieur
- Fortement dosé en résines et en fibres de verre
- Recouvrable par tout type de peinture après séchage complet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine en émulsion, carbonate de calcium, fibres de verre
Teinte	Blanc cassé
Densité	1,3
pH	6
Viscosité (BV 1000/30 rpm)	300000 mPas
Consommation	Environ 1,3 kg/m²/mm
Séchage	Environ 24 h pour 1 mm
Température d'application	Entre 8 et 35 °C
Classification	AFNOR NFT 36.005 famille IV classe 4b
Stockage	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnement	Seaux de 1,5 et 5 kg
Réf	FIBRELASTIC

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

