oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN ANCIENS FONDS

Semin Anciens Fonds rénovation



- Pouvoir garnissant très élevé
- Mise en œuvre facile en intérieur et extérieur
- Idéal pour enduire les anciennes toiles de verre peintes
- Recommandé pour les locaux humides (résines résistant à l'eau)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau
Épaisseur d'application	Jusqu'à 5 mm en une passe
Consommation	Environ 1,5 kg/m²/mm
Temps de séchage	24 à 36 heures pour 5 mm
Granulométrie	Jusqu'à 0,6 mm
Extrait sec / pH	78 % / neutre
Température d'application	8 à 35 °C
Classification AFNOR NF T 36.005	Famille IV - Classe 4b
Conditionnement (fiche)	Tube 375 g, seaux de 1,5 - 5 - 15 kg
Stockage	6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	SEMIN ANCIENS FONDS

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

