oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux



- Enduit de restauration respectueux des supports anciens
- Bas module d'élasticité
- Fort taux de chaux
- Applicable en forte épaisseur : 10 mm à 5 cm
- Application manuelle ou machine
- Finitions : taloché, feutré, gratté, coupé, rustique, brossé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	OC2
Classement	CS I - Wc 2
Granulométrie	0 - 2,5 mm
Réaction au feu	A1
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 12$; Sd ≈ 0,12 m (10 mm)
Module d'élasticité	≤ 3 000 MPa
Dosage en eau	5,25 à 6,25 L par sac de 25 kg
Consommation	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Documents de référence	NF EN 998-1, NF EN 998-2, NF DTU 26.1, DTA 7/16-1667
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs (1,2 t)
Conservation	12 mois
Réf	124333

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.