Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# A 96

## Colle et sous-enduit ITE A 96 blanc 25 kg




- Colle et couche de base fibrée à base de ciment pour systèmes Fassatherm
- ITE : collage et enduisage des panneaux PSE et laine de roche
- Marouflage des treillis d'armature
- Conforme EN 998-1 GP-CSIV-W2, intégré à plusieurs ETE de systèmes ITE
- Déclaration environnementale EPD S-P-11612

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe (EN 998-1)** | GP-CSIV-W2 |
| **Épaisseur sur béton** | 3-5 mm |
| **Épaisseur sur PSE / laine minérale** | 4,5-6 mm |
| **Granulométrie** | < 1,4 mm |
| **Eau de gâchage** | 25-27 % |
| **Rendement pour enduire** | env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur |
| **Rendement pour coller** | env. 3 à 6 kg/m² |
| **Compression à 28 jours (EN 1015-11)** | ≥ 7 N/mm² |
| **Diffusion vapeur (EN 1015-19)** | μ = 25 (valeur mesurée) |
| **Conductivité thermique** | λ = 0,71 W/m·K (valeur tabulée) |
| **Réf** | A 96 blanc - sac 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

