oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN GROS (G)

Semin G enduit de dégrossissage



- Très bon pouvoir garnissant
- Rattrape les défauts de planimétrie des supports
- Idéal avant la pose de revêtements muraux
- Murs et plafonds intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, carbonate de calcium, résine
Temps d'utilisation de la gâchée	10 heures
Temps de séchage	18 à 24 heures pour 5 mm
Consommation	Environ 1 kg/m²/mm
Gâchage	11 à 12 L d'eau par sac de 25 kg
Granulométrie	Jusqu'à 0,2 mm
Température d'application	8 à 35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Classification AFNOR NF T 36.005	Famille III - Classe 3
Conditionnement (fiche)	Sacs de 5 et 15 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN GROS

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

