Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

KI 7

Corps d'enduit hydrofuge KI 7 25 kg



- Corps d'enduit hydrofuge armé de fibres, à base de chaux et ciment
- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Briques (même alvéolées), blocs béton, béton brut, argile expansée
- Support pour revêtements muraux minéraux et mortier fin IP 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSII-W1
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Eau de gâchage	22-24 %
Rendement	env. 12,8 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur
Compression à 28 jours	env. 2,5 N/mm²
Absorption capillaire (EN 1015-18)	W1 – c ≤ 0,40 kg/m²·min0,5
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 14 (valeur mesurée)
Conductivité thermique (EN 1745)	λ = 0,55 W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg (ou silo)
Réf	KI 7 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.