oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MONOREX GF

Enduit monocouche semi-allégé grain fin



- Imperméabilisation et décoration des parois verticales extérieures et intérieures
- Tous supports Rt1, Rt2, Rt3
- Finitions variées : gratté fin, rustique, rustique écrasé, taloché
- Teinté dans la masse
- Certifié QB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Monocouche semi-allégé OC1
Classement	CS II - Wc2
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Réaction au feu	A1
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$; $Sd \leq 0{,}20$ m (10 mm)
Dosage en eau	5,3 à 6,3 L par sac de 25 kg
Consommation	1,3 kg/m² par mm d'épaisseur
Température minimale d'application	+ 5 °C (teintes claires), + 8 °C (soutenues)
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1, Certificat QB
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs (1,2 t)
Conservation	12 mois
Réf	134002

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

