oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOPRATIK

Iso Pratik – enduit colle polyvalent 10 kg



- Enduit colle polyvalent : scellement, collage, enduisage, rebouchage
- Collage de bandes à joint et baguettes d'angle de finition
- Petit conditionnement (sac de 10 kg)
- Blancheur, grain fin
- Usage intérieur uniquement (pas d'application en extérieur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	Sac de 10 kg
Application	Manuelle
Consommation indicative	De 0,3 à 3 kg/m² selon l'application
Temps de redoublement	4 à 6 h (selon conditions climatiques)
Temps d'emploi	1 h 30
Gâchage	+/- 7 L d'eau / sac de 10 kg
Température d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C
Réaction au feu	A1
Normes	NF EN 12860, NF EN 13963 et NF EN 14496
Conservation	9 mois en emballage d'origine non ouvert, craint l'humidité
Couleur	Blanc
Réf	ISOPRATIK

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.