oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN 99. MULTIFONCTION

Semin 99 enduit multifonction



- 99,3 % de matières premières d'origine naturelle, 0 % de résines synthétiques
- 500 fois moins de COV que le seuil A+, EMICODE EC 1 PLUS
- Un seul produit : collage, jointoiement, rebouchage, lissage
- Montage de cloisons en carreaux de plâtre ou béton cellulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre naturel, poudre de marbre, argile, cellulose
Temps de prise	2 heures
Séchage	8 à 24 heures selon travaux
Gâchage	7,5 à 9 L / sac 15 kg ; 2,5 à 3 L / 5 kg
Conso. rebouchage	1 à 1,2 kg/m²/mm
Conso. lissage	250 à 400 g/m²
Conso. jointoiement	15 kg pour 42 m² de plaques
Température d'application	5 à 30 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Conditionnement (fiche)	Sac de 15 kg, sachet de 5 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN 99. MULTIFONCTION

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.