oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

HUMI'PROTECT

Semin Humi'Protect enduit anti-humidité



- Bloque et prévient l'humidité des maçonneries brutes
- Laisse respirer la maçonnerie : perméable à la vapeur d'eau
- Idéal en cave et soubassement de façade
- Imperméable à l'eau liquide (classe W3)
- Application à la lame à enduire ou à la brosse large

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Poudre à base de ciment, sable, carbonate de calcium, résine
Supports	Ciment, béton, parpaing, pierre, brique
Perméabilité vapeur	Classe V1 (ISO 7783-2)
Perméabilité eau liquide	Classe W3 (ISO 1062-3)
Temps de prise	3 h
Gâchage	6 L d'eau par sac de 20 kg
Épaisseur d'application	5 mm maxi
Consommation	Environ 1,1 kg/m²/mm
Température d'application	Entre 8 et 35 °C
Classification	AFNOR NFT 36.005 famille IV classe 4c
Conditionnement	Sacs de 6 et 20 kg
Réf	HUMI'PROTECT

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.