oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

AQUAZIP GE 97

Étanchéité Aquazip GE 97 33,3 kg



- Imperméabilisation des terrasses et balcons avant pose de carrelage ou pierre
- Classé CM-O2P selon EN 14891, sous carrelage collé
- Protection du béton : PI, MC et IR selon EN 1504-2
- Piscines, réservoirs, canaux et bassins
- Élasticité conservée même aux basses températures
- GEV EMICODE EC 1Plus – étiquetage COV A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	CM-O2P (EN 14891) – PI-MC-IR (EN 1504-2)
Rapport de gâchage	3 parties Comp. A / 1 partie Comp. B
Rendement	env. 1,65 kg/m² par mm d'épaisseur
Épaisseur maximum par couche	2 mm
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai d'utilisation (23 °C, 60 % H.R.)	env. 1 heure
Pose de carreaux	5 jours minimum à +20 °C et 65 % H.R.
Poids spécifique du gâchage	env. 1.750 kg/m³
Conditionnement	Kit (A+B) 33,3 kg : env. 25 kg A + env. 8,3 kg B
Réf	AQUAZIP GE 97 - kit (A+B) 33,3 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.