oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

360 LANKOFIBRES FIBRILLÉES

Fibres polypropylène fibrillées



- Limitent les fissures de retrait plastique
- Pour bétons, mortiers, chapes et corps d'enduits
- Augmentent la résistance aux chocs
- Peuvent se substituer, selon le dosage, au treillis anti-fissuration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériau	100 % polypropylène vierge
Type	Fibrillées microfibres
Longueur	10 mm
Épaisseur fibrille	Env. 38 µm x env. 220 µm
Résistance à la traction	> 370 N/mm² (4,1 cN/dTex)
Densité	0,91
Module d'élasticité	4 GPa
Consommation	1 sachet de 100 g pour 35 kg de ciment
Documents de référence	NF EN 14889-2, ETPM-18/0054
Conditionnement	Sachet de 100 g, carton de 20 sachets
Réf	133763

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.