Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FASSADVANCE PROTECTION

Peinture façade haute protection Fassadvance



- Finition haute protection pour façades, polymères auto-réticulants et polysiloxanes
- Haute hydrofugation : angle de contact env. 90° (EN 15802)
- Tenue des couleurs : ΔE < 3 après 1000 h au Xénon, adaptée aux teintes foncées
- Rétention de la saleté très faible (UNI 10792)
- Protection du béton selon EN 1504-2 (perméabilité CO2 classe C1)
- Protection renforcée contre moisissures et algues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids spécifique (EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,40 kg/l (selon base)
Consommation support lisse	250 - 320 g/m² env. (deux couches)
Consommation support rugueux	380 - 530 g/m² env. (deux couches)
Recouvrabilité (20 °C, 65 % HR)	env. 6 heures
Classification NF EN 1062-1	E3V2W3A0 (consommations > 0,22 l/m²)
Classification NF T 36-005	Famille I - Catégorie 7b2
Brillance (EN ISO 2813)	Classe G3, mat (≤ 10 GU à 85°)
Vapeur d'eau (EN ISO 7783-2)	Classe V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m)
Eau liquide (EN 1062-3)	Classe W3 (W ≤ 0,1 kg/m²·h½)
Perméabilité au CO2 (EN 1062-6)	Classe C1 (Sd > 50 m)
Conditionnement	Seau de 14 l
Réf	FASSADVANCE PROTECTION - seau 14 l

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

