oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

RX 561

Revêtement acryl-siloxane RX 561



- Revêtement de finition en pâte acryl-siloxane pour façades extérieures
- Protégé contre le développement d'algues et de moisissures
- Faible absorption d'eau (W3) et perméabilité vapeur moyenne (V2)
- Sur enduits chaux-ciment, bétons, lissages armés et ITE Fassatherm
- Teintes réalisables avec le système tintométrique ColorLife
- Réaction au feu A2-s1,d0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1,80 ± 0,10 kg/l
Dilution	Prêt à l'emploi
Classification NF EN 1062-1	E5V2W3A0
Classification NF T 36-005	Famille 2 - Classe 2b
Perméabilité vapeur (EN ISO 7783)	Classe V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m)
Absorption d'eau (EN 1062-3)	Classe W3 (W ≤ 0,1 kg/m²·h½)
Adhérence (EN 1542)	≥ 0,3 MPa
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
COV	< 40 g/l
Conditionnement	Seau d'env. 25 kg
Réf	RX 561 - seau 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.