# 60×120(N) G.ZERO DENIM

**TECHNICAL FEATURES** · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| **COLOR / COLOR** | DENIM |
|  | |
| **SIZE / FORMATO** | 60x120(n) |
| **GROUP / GRUPO** | |
| **TYPE / TIPO** | |

| TEST DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN DEL TEST | STANDARD<br>NORMA | EVALUATION<br>EVALUACIÓN |
|---|---|---|
| **DIMENSIONAL FEATURES**<br>*DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL* | UNE-EN ISO 10545-2 | **COMPLIES WITH THE STANDARD**<br>*CUMPLE LA NORMA* |
| **WATER ABSORPTION**<br>*ABSORCIÓN DE AGUA* | UNE-EN ISO 10545-3 | **<= 0,5 %**<br>*<= 0,5 %* |
| **MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH**<br>*RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA* | UNE-EN ISO 10545-4 | **1600-2400 N**<br>*1600-2400 N* |
| **MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH**<br>*RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN* | UNE-EN ISO 10545-4 | **35-45 N/mm2**<br>*35-45 N/mm2* |
| **RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3)**<br>*RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)* | UNE-EN ISO 10545-6 | **NOT APPLY**<br>*NO APLICA* |
| **RESISTANCE TO SURFACE ABRASION**<br>*ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)* | UNE-EN ISO 10545-7 | **-**<br>*-* |
| **LINEAR THERMAL EXPANSION**<br>*DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL* | UNE-EN ISO 10545-8 | **<7,0 x 10-6 ºC-1**<br>*<7,0 x 10-6 ºC-1* |
| **THERMAL SHOCK RESISTANCE**<br>*RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO* | UNE-EN ISO 10545-9 | **RESISTS**<br>*RESISTE* |
| **CRAZING RESISTANCE**<br>*RESISTENCIA AL CUARTEO* | UNE-EN ISO 10545-11 | **RESISTS**<br>*RESISTE* |
| **FROST RESISTANCE**<br>*RESISTENCIA A LA HELADA* | UNE-EN ISO 10545-12 | **RESISTS**<br>*RESISTE* |
| **CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L**<br>*RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l* | UNE-EN ISO 10545-13 | **A**<br>*A* |
| **CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L**<br>*RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l* | UNE-EN ISO 10545-13 | **A**<br>*A* |
| **CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3%**<br>*RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%* | UNE-EN ISO 10545-13 | **COMPLIES WITH THE STANDARD**<br>*CUMPLE CON LA NORMA* |
| **CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L**<br>*RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L* | UNE-EN ISO 10545-13 | **COMPLIES WITH THE STANDARD**<br>*CUMPLE CON LA NORMA* |
| **CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L**<br>*RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L* | UNE-EN ISO 10545-13 | **COMPLIES WITH THE STANDARD**<br>*CUMPLE CON LA NORMA* |
| **STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL**<br>*RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO* | UNE-EN ISO 10545-14 | **5**<br>*5* |

| | | |
|---|---|---|
| **STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL**<br>*RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO* | UNE-EN ISO 10545-14 | **5**<br>*5* |
| **STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL**<br>*RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA* | UNE-EN ISO 10545-14 | **5**<br>*5* |
| **SLIP RESISTANCE (PENDULUM)**<br>*RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)* | UNE 41901:2017 EX | **CLASE 1**<br>*CLASE 1* |
| **CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)**<br>*ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)* | DIN 51130 | **-**<br>*-* |
| **CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS**<br>*ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO* | DIN 51097 | **-**<br>*-* |
| **CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY**<br>*CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)* | (PTV) DRY | **-**<br>*-* |
| **CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET**<br>*CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)* | BS7976 (PTV) WET | **-**<br>*-* |
| **DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS.**<br>*COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS* | ANSI A326.3 | **-**<br>*-* |
| *CERTIFICACIÓN UPEC* | UPEC | **-**<br>*-* |