oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

357 LANKODEM VEG

Agent de démoulage différé des bétons



- Végétal (classement SYNAD)
- Démoulage de haute qualité
- Meilleur respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs
- Pas de trace huileuse, enduit et peinture possibles ensuite
- Bétons banchés et préfabriqués étuvés (jusqu'à 70 °C) ou non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaune à brun clair
Densité à 20 °C	Env. 0,89
Point éclair	> 61 °C
Biodégradabilité	> 60 % à 28 jours (SYNAD)
Consommation	60 m²/L (métal) ; 40 m²/L (contreplaqué)
Application	Pur, par pulvérisation, 3 bars minimum
Température d'utilisation	- 5 °C à + 35 °C
Document de référence	Classification SYNAD 2019
Conditionnement	Container de 1 000 litres
Conservation	36 mois
Réf	133759

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.