oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

359 LANKODEM PUR

Agent de démoulage différé des bétons



- Pur Végétal (classement SYNAD)
- Démoulage de haute qualité
- Spécial chantier H.Q.E.
- « Excellence Synad » (exempt de Benzoapyrène)
- Pas de trace huileuse, enduit et peinture possibles ensuite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaune
Densité à 20 °C	Env. 0,90
Point éclair	> 180 °C
Biodégradabilité	> 60 % à 28 jours (SYNAD)
Consommation	60 m²/L (métal) ; 40 m²/L (contreplaqué)
Application	Pur, par pulvérisation, 3 bars minimum
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Document de référence	Classification SYNAD 2019
Conditionnement	Fût de 210 litres
Conservation	36 mois
Réf	133761

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.