oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

322 LANKOFUGE MASSE

Hydrofuge de masse liquide



- Imperméabilise les mortiers et bétons, améliore leur plasticité
- Limite la formation d'efflorescence et de salpêtre
- Adjuvant liquide non chloré
- Mortiers hydrofugés : façades, chapes d'arase, maçonnerie
- Bétons hydrofugés : fondations, banches enterrées, bassins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc
Densité	1,02 ± 0,01
pH	8 (à 20 °C)
Solubilité	Totale dans l'eau
Dosage	0,5 L pour 1 sac de 25 à 35 kg de ciment
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 30 °C
Norme	NF EN 934-2
Conditionnement	Bidon de 5 litres
Conservation	12 mois
Réf	133747

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.