oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

323 LANKOFUGE POUDRE

Hydrofuge de masse en poudre



- Imperméabilise les mortiers et bétons, améliore leur plasticité
- Limite la formation d'efflorescence et de salpêtre
- Adjuvant en poudre non chloré
- Façades exposées aux pluies battantes, maçonnerie, chapes d'arase
- Bétons enterrés, réservoirs, bassins et cuvelage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche
Densité apparente	< 1
Teneur en ions Cl–	≤ 0,10 %
Consommation	1 dose de 250 g pour 1 sac de 35 kg de ciment
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Norme	NF EN 934-2
Conditionnement	Dose de 250 g
Conservation	30 mois
Réf	133748

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.