oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

238 LANKO RESIST HYDRO

238 Lanko Résist Hydro



- Imperméabilise efficacement, effet perlant
- Peut être appliqué sur de l'enduit « frais »
- Laisse respirer les supports
- Invisible et longue durée, ne modifie pas l'aspect du support
- Résiste aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Hydrofuge en phase aqueuse, silanes et siloxanes
Aspect	Liquide blanc laiteux
Densité	1
pH	8
Absorption capillaire	W < 0,1 kg/m².min0,5
Temps de séchage	30 min à 1 h à + 20 °C
Délai de remise en service	24 h minimum
Taux de COV	30 g/l max
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Norme	NF EN 1504-2
Conditionnement	Bidon de 5 litres
Réf	133508

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.