oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

COTONWOOL FLEX 25

Semin Cotonwool Flex 25 – 120 mm



- Conductivité thermique certifiée ACERMI : 0,037 W/(m.K)
- Coton issu du recyclage de textiles revalorisés
- Découpe aisée au couteau pour isolant, peu de poussière
- Émissions de COV : A+
- Résistant au développement fongique
- Combles perdus, rampants et murs (avis techniques murs et combles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	120 mm
Résistance thermique R	3,20 m².K/W
Conductivité λD	0,037 W/(m.K)
Composition	80 % coton traité, 20 % polyester thermo-fusible
Réaction au feu	Classe E
Rigidité	Semi-rigide à partir de 100 mm
Panneaux par colis	5
Surface par palette	28,80 m² (8 colis)
Certificat ACERMI	19/116/1452
Avis techniques	20/19-439_V4 (murs), 20/19-440_V3 (combles)
Réf	COTONWOOL FLEX 25

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

