oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOVEGETAL

Semin Isovegetal – 200 mm



- Biosourcé : 85 % de fibres végétales (coton, lin, chanvre, jute)
- Conductivité thermique certifiée ACERMI : 0,038 W/(m.K)
- Doux, non irritant, peu de poussière, découpe aisée
- Émissions de COV : A+
- Résistant au développement fongique
- Combles perdus, rampants et murs, en neuf ou rénovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	200 mm
Résistance thermique R	5,25 m².K/W
Conductivité λD	0,038 W/(m.K)
Composition	85 % fibres végétales, 15 % fibres thermoliantes
Masse volumique	40 kg/m³
Largeurs disponibles	580 mm ou 600 mm
Réaction au feu	Classe F
Panneaux par colis (600 mm)	3
Certificat ACERMI	21/116/1546
Avis techniques	20/21-487_V4 (murs), 20/21-488_V3 (combles)
Réf	ISOVEGETAL

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

