oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

THERMASOFT NATURA

Isolant Knauf Thermasoft Natura 45 mm



- Panneau isolant semi-rigide à base de fibres végétales de coton, lin et jute
- Résistance thermique R = 1,15 m².K/W en 45 mm, λ 0,038 W/(m.K)
- Isolation par l'intérieur : cloisons, contre-cloisons, combles aménagés et perdus
- Teneur en matière biosourcée : 70 % (EN 16785-2) – label Biosourcé +
- Mise en œuvre selon Avis techniques 20/21-487-E2 (murs) et 20/21-488-E2 (combles)
- Locaux EA, EB et EB+privatifs ; murs humides exclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	45 mm
Résistance thermique R	1,15 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,038 W/(m.K) (NF EN 12667)
Longueur	1250 mm (NF EN 822)
Largeur	600 mm (NF EN 822)
Sd	0,07 m
Réaction au feu	Euroclasse F (NF EN 13501-1)
Masse volumique	40 kg/m³ (NF EN 1602)
Transmission vapeur d'eau μ	1,6 (NF EN 12086)
Type de bords	Bords droits
Certificat cité par la fiche	ACERMI 21/007/1556
Réf	Knauf Thermasoft Natura 1250 × 600 × 45 mm

Données constructeur Knauf — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

