Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

541 PROLIJOINT FIN

Joint carrelage murs et sols de 2 à 12 mm



- Joint fin dès 2 mm, jusqu'à 12 mm
- Hydrofugé : absorption d'eau réduite (W), mortier ciment amélioré CG2 WA
- Faible retrait, abrasion réduite
- Durcissement définitif dès 4 h, nettoyage facile dès 30 min
- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Émissions dans l'air intérieur A+, EMICODE EC1 PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	CG2 WA (EN 13888)
Coloris	Teinte du nuancier (Beige Erable, Gris Perle...)
Largeur de joint	2 à 12 mm
Gâchage	5,8 à 6,2 L d'eau par sac de 20 kg (≈ 29 à 31 %)
Temps de vie en auge	1 h 30 environ
Temps avant nettoyage	30 min à 1 h selon le type de carreaux
Durcissement définitif	4 à 6 h
Mise en circulation	24 h
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conservation	24 mois
Conditionnement	Boîte de 2,5 kg
Réf	134061

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.