Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

KEDOJOINT BLANC

Semin Kedojoint blanc joint carrelage



- Mortier pour joints de carrelage, sols et murs, intérieur et extérieur
- Joints hydrofuges
- Ni fissuration, ni faïençage
- Grande facilité d'application
- Version blanche adaptée à la pierre calcaire et à la roche marbrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	CG1
Composition	Ciment blanc, sable, résine et adjuvants
Largeur de joint	Jusqu'à 6 mm
Gâchage (blanc)	Environ 1,8 L d'eau par sac de 5 kg
Temps d'utilisation de la gâchée	1 h 30
Attente avant circulation	24 h
Densité	1,6
Température d'application	Entre 5 et 35 °C
Conditionnement (fiche)	Sacs papier de 5 et 25 kg
Stockage	6 mois à l'abri de l'humidité
Réf	KEDOJOINT BLANC

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.