oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5045 PROLIJOINT SOUPLE

Joint carrelage souple 2 à 12 mm



- Finition grain fin
- Spécial supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Remise en service rapide
- Polyvalent et souple
- Hydrofugé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (NF EN 13888)	CG2 WA
Largeur du joint	2 à 12 mm
Dosage en eau	4,4 à 5,2 L par sac de 20 kg (22 à 26 %)
Consommation	0,12 à 1,60 kg/m²
Temps de vie en auge	45 min
Durcissement définitif	2 à 3 h
Délai avant mise en circulation	12 h
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Sac de 20 kg
Conservation	12 mois (sac de 20 kg)
Réf	134028

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

