oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

551 PROLIJOINT RESIST BLANC

Joint carrelage technique résistant



- Finition grain ultra-fin
- Rendement élevé : application et nettoyage faciles
- Résiste aux fortes sollicitations mécaniques
- Résiste aux agressions chimiques : pH 5 à 14
- Résiste aux températures extrêmes : -50 °C à +250 °C
- Permet un reprofilage des joints à partir de 1,5 mm de profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (NF EN 13888)	CG2 WA
Type	Joint bicomposant à base de silicate
Largeur du joint	1 à 6 mm
Profondeur du joint	1,5 mm minimum
Consommation	0,4 à 4,6 kg/m²
Durée pratique d'utilisation	15 à 30 min environ
Remise en service piétonne	24 h
Remise en service méca. / chimique / eau	7 jours
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Kit de 13 kg (2 × 5 kg poudre + 2 × 1,5 L liquide)
Conservation	9 mois
Réf	134034

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

