oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

TP 238 140 mm

Laine de verre TP 238 kraft 140 mm



- Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft
- Très haute performance thermique (λ 0,032)
- Isolation thermo-acoustique des murs, combles aménagés et perdus
- Liant à base végétale ECOSE Technology
- Repères de coupe et de mesure, autoportant, gain de place

KNAUF INSULATION EXPERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	140 mm
Résistance thermique Rd	4,40 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Dimensions (l x L)	600 × 1350 mm
Pièces / m² par paquet	4 / 3,24 m²
Réaction au feu	Euroclasse F
Absorption d'eau court terme	WS < 1 kg/m²
ACERMI	02/016/156
Document Technique d'Application	20/15-354
DoP	G4220OPCPR et G4232OPCPR
Réf	Code KI 520176

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

