oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CALCOBLANC CALCOCOLOR

Liant amélioré pour mortiers d'enduits



- Liant blanc préformulé à base de chaux hydraulique HL3,5
- Permet la confection d'un mortier gras
- Prise régulée
- À mélanger avec des sables locaux
- Application manuelle ou mécanique
- Version colorée CALCOCOLOR disponible en 10 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Chaux HL3,5, liant hydraulique, charges calcaires
Masse volumique du liant	700 à 860 g/l
Compression du mélange	2,5 à 4 MPa (selon les sables)
Dosage en eau	6,7 à 10,5 L par sac de 15 kg
Consommation	4 kg de liant par m²/cm d'épaisseur
Sable pour corps d'enduit	60 kg de sable 0/3 ou 0/4 par sac
Température minimale d'application	+ 5 °C
Document de référence	NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 15 kg, palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133437

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.