oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

191 LANKO LIANT

191 Lanko Liant pour chape



- Pose de carrelage dès 24 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Différents dosages possibles
- Réalisation de formes de pente
- Pompable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Liant hydraulique pour chape, prise et séchage semi-rapides
Épaisseur	À partir de 1 cm
Consommation	2 à 4 kg/m²/cm d'épaisseur
Durée de vie du mélange	75 min ± 15 min
Prise	Début 3 h ± 1 h, fin 4 h ± 1 h
Remise en service (passage piéton)	12 h environ
Compression à 28 jours (400 kg/m³ de liant)	≥ 35 MPa
Flexion à 28 jours (400 kg/m³ de liant)	≥ 6 MPa
Documents de référence	DTU 26.2, DTU 52.10, DTU 65.7, DTU 65.14, CPT 3606
Conditionnement	Sac de 20 kg
Conservation	12 mois
Réf	133481

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.