oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

192 LANKO LIANT EXPRESS

192 Lanko Liant Express



- Pose de carrelage dès 4 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Différents dosages possibles
- Réalisation de formes de pente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Liant hydraulique pour chape, prise et séchage rapides
Épaisseur	À partir de 1 cm
Consommation	2 à 3,5 kg/m²/cm d'épaisseur
Dosage en eau	7 à 15 litres par sac de 20 kg
Durée de vie du mélange	25 min ± 5 min
Prise	Début 45 min à 1 h 30, fin 1 à 2 h
Remise en service (passage piéton)	2 à 3 h environ
Adhérence	≥ 1 MPa à 24 h ; ≥ 1,5 MPa à 48 h
Documents de référence	DTU 26.2, DTU 52.10, DTU 65.7, DTU 65.14, CPT 3606
Conditionnement	Sac de 20 kg
Conservation	6 mois
Réf	133482

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.