oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# FASSACEM

## Liant pour chapes Fassacem 25 kg




- Liant pour chapes à prise normale, séchage rapide et retrait contrôlé
- Pose des revêtements rapide
- Pour rénovations et nouvelles constructions
- Bois, résilients, pierre, carrelage et revêtements résineux
- GEV EMICODE EC 1Plus – très faibles émissions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| **Aspect** | Poudre grise |
| **Masse volumique apparente** | 1.000 g/l |
| **Dosage FASSACEM** | 200 à 300 kg/m³ |
| **Dosage agrégats jusqu'à 8 mm** | 1.600 à 1.900 kg/m³ |
| **Eau de gâchage** | 120 à 150 l par m³ |
| **Durée d'utilisation** | env. 60 minutes |
| **Épaisseur minimale** | adhérente 2 cm – désolidarisée 3,5 cm |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg |
| **Réf** | FASSACEM - sac 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.