oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Multi MS 290 ml gris

Mastic-colle hybride Multi MS



- Adhérence initiale très élevée
- Très grande élasticité (25 %)
- Assemblages et collages élastiques en intérieur et extérieur, même sur surfaces humides
- Peut être peint
- Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV ; antifongique
- Sans solvants, sans MDI et sans silicone
- Très faible émission : GEV-EMICODE EC1PLUS, classe d'émission COV A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique	Hybride
Couleur	Gris
Contenu	1 cartouche de 290 ml
Densité	1,56 g/ml (ISO 2811)
Température de mise en œuvre	+5 à +40 °C
Temps de pelliculation	10 min (23 °C, 50 % humidité relative)
Plage de température d'utilisation	-40 à +110 °C
Capacité de mouvement	25 %
Résistance à la traction	2 MPa (DIN 53504 S2)
Dureté	52 Shore A
GTIN (EAN)	4048962056327
Réf	503318

Données constructeur fischer — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.