oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

536 COL'EXTRÊME

Mastic colle MS polymère haut module



- Collage haute performance tous matériaux (même légèrement humides et poreux)
- Étanchéité et jointoiement
- Tenue en température -40 °C / +90 °C
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries
- Sans isocyanate, sans solvant
- Ne tache pas les supports d'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Mastic MS polymère monocomposant haut module
Couleur	Blanc
Densité (ISO 1183)	Environ 1,56 g/ml
Dureté Shore A (ISO 868)	60
Allongement à la rupture (ISO 8339)	110 %
Sec au toucher	15-20 min (+23 °C, 50 % HR)
Polymérisation totale	2,5 - 3 mm/24 h (+23 °C, 50 % HR)
Usage	Intérieur et extérieur
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Conditionnement	Cartouche plastique de 290 ml
Conservation	12 mois
Réf	134015

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.