oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

650 MASTIC RÉPARATION ENDUIT

Mastic acrylique de réparation



- Facile à mettre en œuvre
- Peut être peint
- Bonne résistance aux UV
- Utilisation en mur extérieur
- Texture granuleuse adaptée aux enduits grattés et peintures type crépi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Mastic acrylique monocomposant, classe 7,5 P
Couleurs	Blanc, sable et ton pierre
Densité	1,80 environ
Dureté Shore A	Environ 24 (28 j, ISO 868)
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C
Tenue en température	- 25 °C à + 80 °C
Formation de peau	10 min environ (+ 23 °C, 50 % HR)
Dimensions du joint	Au moins 10 × 8 mm, largeur jusqu'à 30 mm
Norme	NF EN 15651-1
Conditionnement	Cartouche plastique de 300 ml
Conservation	24 mois
Réf	133523

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.