oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

626 SILICONE

Mastic carreleur en phase aqueuse



- Sèche par évaporation de l'eau puis réticule, sans dégager d'odeur
- Bonne performance d'allongement et de reprise élastique
- Excellente résistance à l'action des moisissures
- Carrelage, sanitaire, plomberie : joints périphériques, fissures
- Intérieur / extérieur, utilisable sur support humide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Mastic monocomposant en phase aqueuse
Densité	1,35
Dureté Shore	20 env.
Formation de peau	12 min env.
Séchage	Cordon de 5 mm en 72 h
Allongement à la rupture	400 % env.
Reprise élastique	Environ 80 %
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Température de service	-50 °C à +120 °C
Conditionnement	Cartouche plastique de 300 ml
Conservation	18 mois
Réf	133980

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.