oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# FASSASIL NTR PLUS

## Silicone Fassasil NTR Plus F15 Anthracite




- Protégé contre un large éventail de moisissures et d'algues
- Excellente élasticité et longévité, bas module élastique
- Classé F-25LM / G-25LM (EN ISO 11600), conforme EN 15651-1 à 4
- Inodore et exempt de solvants
- Verre, métaux, céramiques, ciment, plastiques rigides et bois

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Silicone neutre, réticulation alcoxylique |
| **Formation de peau (23 °C, 50 % H.R.)** | env. 20 minutes |
| **Vitesse de réticulation (23 °C, 50 % H.R.)** | 2 mm / 24 h |
| **Dureté Shore A (ISO 868)** | 20-30° |
| **Allongement à la rupture (ISO 8339)** | ≥ 300 % |
| **Température d'application** | de +5 °C à +40 °C |
| **Résistance à la température** | de -40 °C à +150 °C |
| **Rendement (joint 10 × 5 mm)** | 6 m linéaires par cartouche |
| **Conditionnement** | Cartouche de 300 ml (boîte de 12) |
| **Réf** | FASSASIL NTR PLUS F15 Anthracite - 300 ml |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.