oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FASSASIL NTR PLUS

Silicone Fassasil NTR Plus F03 Gris clair



- Protégé contre un large éventail de moisissures et d'algues
- Excellente élasticité et longévité, bas module élastique
- Classé F-25LM / G-25LM (EN ISO 11600), conforme EN 15651-1 à 4
- Inodore et exempt de solvants
- Verre, métaux, céramiques, ciment, plastiques rigides et bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Silicone neutre, réticulation alcoxylique
Formation de peau (23 °C, 50 % H.R.)	env. 20 minutes
Vitesse de réticulation (23 °C, 50 % H.R.)	2 mm / 24 h
Dureté Shore A (ISO 868)	20-30°
Allongement à la rupture (ISO 8339)	≥ 300 %
Température d'application	de +5 °C à +40 °C
Résistance à la température	de -40 °C à +150 °C
Rendement (joint 10 × 5 mm)	6 m linéaires par cartouche
Conditionnement	Cartouche de 300 ml (boîte de 12)
Réf	FASSASIL NTR PLUS F03 Gris clair - 300 ml

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.