oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# swissporBIKUPLAN V 2.5

## Membrane bitume BIKUPLAN V 2.5



- Membrane bitumineuse modifiée SBS, armature en voile de verre
- Pare-vapeur ou sous-couche en système d'étanchéité multicouche
- Face supérieure en voile PP : circulation facile par temps chaud
- Face inférieure en film thermofusible, pose libre ou soudée en plein
- Face supérieure compatible avec différentes colles en usage pare-vapeur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Longueur x largeur (EN 1848-1)** | 15,00 × 1,00 m |
| **Masse nominale (EN 1849-1)** | 2,50 kg/m² (±10 %) |
| **Épaisseur (EN 1849-1)** | 1,80 mm (±10 %) |
| **Rouleaux / palette** | 22 (330 m²) |
| **Souplesse à basse température (EN 1109)** | ≤ -15 °C |
| **Fluage à température élevée (EN 1110)** | ≥ 100 °C |
| **Traction max. long. / transv. (EN 12311-1)** | 300 / 200 N/50 mm (±15 %) |
| **Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1)** | ≤ 0,5 % |
| **Réaction au feu (EN 13501-1)** | E |
| **Étanchéité (EN 1928 méth. B)** | Conforme à 200 kPa / 24 h (type T) |
| **Sd (EN 1931)** | 100 m (-15 %) |
| **Réf** | swissporBIKUPLAN V 2.5 |

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

