oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporBIKUPLAN V 3.0

Membrane bitume BIKUPLAN V 3.0



- Membrane bitumineuse modifiée SBS, armature en voile de verre
- Pare-vapeur ou sous-couche en système d'étanchéité multicouche
- Face supérieure en voile PP : circulation facile par temps chaud
- Face inférieure en film thermofusible, pose libre ou soudée en plein
- Face supérieure compatible avec différentes colles en usage pare-vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur x largeur (EN 1848-1)	10,00 × 1,00 m
Masse nominale (EN 1849-1)	3,00 kg/m² (±10 %)
Épaisseur (EN 1849-1)	2,20 mm (±10 %)
Rouleaux / palette	24 (240 m²)
Souplesse à basse température (EN 1109)	≤ -15 °C
Fluage à température élevée (EN 1110)	≥ 100 °C
Traction max. long. / transv. (EN 12311-1)	300 / 200 N/50 mm (±15 %)
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1)	≤ 0,5 %
Réaction au feu (EN 13501-1)	E
Étanchéité (EN 1928 méth. B)	Conforme à 200 kPa / 24 h (type T)
Sd (EN 1931)	100 m (-15 %)
Réf	swissporBIKUPLAN V 3.0

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

