oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

AQUAZIP RDY

Membrane Aquazip RDY 5 kg



- Imperméabilisation élastique monocomposant en pâte prête à l'emploi
- SPEC sous carrelage en locaux EB et EB+ privatifs (salle de bain, douche)
- Pour l'intérieur, surfaces verticales et horizontales
- Application au pinceau, au rouleau ou à la spatule métallique
- Conforme EN 14891, classification DM01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte bleu clair
Masse volumique	env. 1.300 kg/m³
Résidu sec	env. 68 %
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Rendement	env. 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur
Épaisseur maximum par couche	1 mm
Délai entre couches	env. 1 heure à 20 °C et 65 % H.R
Délai avant pose des carreaux	env. 3 à 4 heures
Pontage de fissure (23 °C / -5 °C)	≥ 0,75 mm
Norme / classification	EN 14891 - DM01
Conditionnement	Bidons d'env. 5 et 15 kg
Réf	AQUAZIP RDY - bidon env. 5 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.