oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

AQUAZIP FLOOR & WALL

Membrane Aquazip Floor & Wall 30 kg



- Résiste à la pression hydrostatique positive et négative (jusqu'à 1,5 bar)
- Classée CM-O1P selon EN 14891, sous carrelage collé
- Protection du béton : PI, MC et IR selon EN 1504-2
- Particulièrement indiquée pour locaux en sous-sol
- Piscines, réservoirs, canaux, bassins, murs de fondation
- Applicable au pinceau, à la spatule, au rouleau ou par pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	CM-O1P (EN 14891) – PI-MC-IR (EN 1504-2)
Rapport de gâchage	2 parties Comp. A / 1 partie Comp. B
Rendement	env. 1,65 kg/m² par mm d'épaisseur
Épaisseur maximum par couche	2 mm
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai d'utilisation du gâchage	env. 1 heure
Pose de carreaux	5 jours minimum à +20 °C et 65 % H.R.
Pontage de fissures (+23 °C / -5 °C)	1,5 mm / 1,2 mm
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Conditionnement	Kit (A+B) 30 kg : env. 20 kg A + env. 10 kg B
Réf	AQUAZIP FLOOR & WALL - kit (A+B) 30 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.