oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

711 LANKOSTONE POSE MB

Micro-béton de pavage



- Conforme à la norme NF P98-335
- Grand confort de pose
- À retrait compensé
- Résistance au gel sévère
- Lit de pose > 30 mm pour pavages et dallages sollicités
- Réparation de sols béton (hors sols industriels) > 30 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	0 - 10 mm
Densité produit durci	2,2
D.P.U.	1 h à 20 °C
Réaction au feu	Euroclasse A1
Prise à + 20 °C	Début 2 h 00 ; fin 3 h 00
Compression	20 MPa (1 j) ; 40 MPa (7 j) ; 55 MPa (28 j)
Remise en service	Piéton 24 h ; faible 48 h ; lourd 96 h
Dosage en eau	2,2 à 2,7 L par sac de 25 kg
Volume en place	12 L par sac
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation (12 mois)
Réf	133498

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.