Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

708 CLAVEX+ MB

Micro-béton de scellement et calage



- Hautes résistances mécaniques
- Produit adapté aux épaisseurs de 40 à 500 mm
- Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et aux sels de déverglaçage
- Marque NF 030 « Scellement et Calage »
- Conformité aux Listes Positives (CLP)
- Pompable, injectable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	0 - 10 mm
Densité pâte	2,2
Dosage en eau	2,75 à 3,70 L par sac de 25 kg
D.P.U. à 20 °C	30 min (scellement) ; 40 min (calage)
Compression calage	50 MPa (7 j) ; 60 MPa (28 j) ; 90 MPa (90 j)
Compression scellement	60 MPa (7 j) ; 70 MPa (28 j)
Épaisseurs de calage	40 à 500 mm
Température d'utilisation	5 °C à 35 °C
Normes	EN 1504-6, NF P 18821 calage catégorie 4
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133880

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.